

Sikafill® Rápido

Impermeabilizante Acrílico Elástico para Lajes e Coberturas.

Descrição do Produto	Sikafill® Rápido é um impermeabilizante aplicado a frio, com base em resinas acrílicas para a impermeabilização elástica e flexível de coberturas, lajes, e pisos de áreas frias.
Usos	Sikafill® Rápido é indicado para a impermeabilização de: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lajes de concreto; ■ Coberturas; ■ Telhados; ■ Abóbodas; ■ Pisos de áreas frias;
Características / Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> ■ Excelente aderência a diferentes substratos tais como: Concreto e argamassa, telhas de barro, fibrocimento, telhas shingle, madeiras, e impermeabilizações asfálticas sem alumínio ou material antiaderente; ■ Impermeável; ■ Fácil de aplicar com trincha ou vassourão, permite a fácil impermeabilização dos detalhes; ■ Pronto para uso; ■ Alta resistência às intempéries; ■ Pode ser utilizado como proteção aos raios U.V em impermeabilizações asfálticas. ■ Aplicado a frio; ■ Alta elasticidade; ■ Permite vedar fissuras ativas de até 0,2 mm e passivas de até 0,5 mm; ■ Isento de solventes inflamáveis; ■ Aceita tráfego esporádico de pedestres ■ Pronto em apenas 4 horas
Testes	
Aprovações e Normas	Atende a NBR – 13321
Dados do Produto	
Forma	
Aspecto /Cor	Líquido viscoso Cores: Branca, Cinza,
Embalagem	Balde de 12 kg / Bandeja com 4 Galões de 3,6 kg cada / Tambor 250 kg
Estocagem	
Condições de estocagem / Validade	18 meses a partir da data de produção, nas embalagens originais e intactas, estocados em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre +10°C e +35°C.
Dados Técnicos	
Base Química	Emulsões acrílicas estirenadas especiais.
Densidade	~ 1,45 kg/l
Espessura	~ 0,8 mm para 1,0 kg/m ² a 1,2 kg/m ² de consumo (sem reforço)



Secagem ao toque	~ 2 horas, sem diluição
Informações do Sistema	
Detalhes da Aplicação	
Consumo	<p>Sistema sem reforço: 1,0 kg/m² a 1,2 kg/m² (aproximadamente 0,8 mm de película molhada em duas ou mais demãos)</p> <p>Sistema Reforçado: Entre 1,4 e 1,5 kg/m² em duas ou mais demãos</p> <p>Camadas adicionais: 0,4 kg/m²</p> <p>Nota: Os consumos podem ter variações dependendo do tipo e da porosidade da superfície, das condições ambiente, e do método de aplicação.</p>
Qualidade do Substrato	<p>O substrato deverá estar seco, estruturalmente são, livre de quaisquer tipos de contaminação, partículas soltas, nata de cimento, óleos, graxas ou produtos que possam impedir a aderência normal do produto.</p> <p>Com caimento adequado para evitar o acúmulo de água sobre o produto.</p>
Preparo do substrato	<p>O substrato deve ser preparado de forma a garantir uma superfície absorvente e resistente. Recomenda-se o jateamento com água em alta pressão, ou o lixamento seguido da lavagem.</p> <p>Os cantos devem estar arredondados e as trincas e bicheiras tratadas.</p>
Condições de aplicação	
Temperatura do Substrato	Mínima +10°C / Máxima +40°C.
Temperatura Ambiente	Mínima +10°C / Máxima +40°C.
Instruções de Aplicação	
Método de aplicação	<p>Sikafill® Rápido vem pronto para o uso. Agite o produto antes de usar até que esteja completamente homogêneo. Aplicar o Sikafill® Rápido com rolo de lã de pêlo curto, trincha, brocha ou vassoura de pêlo macio.</p> <p>1ª Demão: Inicialmente, misture o produto para homogeneizá-lo. Realizar a diluição do produto com 10% de água. Com uma trincha (ou rolo), aplique o produto sobre o substrato.</p> <p><u>Impermeabilização sem reforço</u></p> <p>2ª Demão: Aplique a segunda demão respeitando o tempo de cura de aproximadamente duas horas (sem diluição).</p> <p><u>Impermeabilização Reforçada:</u> O sistema de reforço deverá ser aplicado nas áreas superiores a 50m² e em todos os detalhes como ralos, meias-canais etc. A colocação deverá seguir o seguinte procedimento: <i>Depois de aplicada a 1ª demão (consumo: 0,7 à 0,75 Kg/m²), antes da secagem, coloque sobre a aplicação o reforço com Sika® Tela com o auxílio de um rolo maciço. Evite a dobras ou a formação de vazios, pois provocarão bolhas quando o produto secar. Quando estiver seco, aplique uma segunda demão (consumo: 0,7 à 0,75Kg/m²) para dar acabamento.</i></p>



Limpeza das Ferramentas	Limpe todas as ferramentas com água imediatamente após a aplicação, o material seco só poderá ser removido mecanicamente.
Intervalo entre as demãos	2 horas, 25°C e 65% de umidade
Notas sobre a Aplicação/ Limitações	<p>Adicionar água no produto apenas na primeira demão.</p> <p>Sikafill® Rápido aceita o assentamento de revestimento cerâmico diretamente sobre o produto. A Sika recomenda a utilização de argamassa colante tipo AC III. Proteger a aplicação da chuva por pelo menos 8 horas após o término da aplicação da última demão.</p> <p>Sikafill® Rápido é capaz de tratar fissuras existentes, se após de aplicado o produto por quaisquer que sejam os motivos a superfície fissurar, o produto poderá fissurar também. Não utilizar o produto quando o transito de pessoas é constante.</p> <p>Sikafill® Rápido não deve ser utilizado em locais com contato permanente com a água, seja a origem o armazenamento, o empoçamento e a condensação.</p> <p>Para obter uma maior durabilidade e melhor estabilidade de cor recomendamos aplicar uma demão do produto a cada dois anos.</p>
Base dos Valores	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
Informações de Segurança e Ecologia	Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.
Nota Legal	As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.



GBC BRASIL



Sika Brasil
Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck – Osasco – SP
CEP: 06276-000
Brasil

Tel. +55 11 3687 4600
Fax +55 11 3601 0288
e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com
www.sika.com.br